


KOBAU – sealing consistently

KOBAU GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Str. 9-11 • 23617 Stockelsdorf/Germany
Phone: +49 451 498 38-0 • Fax: +49 451 498 38-25
e-mail: info@kobau.net • www.kobau.eu

KOBAUFLEX® Verbundfolie SD60



Symbol



Сфера застосування / властивості

Kobaflex® SD60 використовується для постійної гідроізоляції під плиткою або іншими підлоговими покриттями, особливо на основах, чутливих до вологи, а також у зонах з дренажем підлоги. Застосовується на підлозі та стінах у «вологих» приміщеннях, таких як душові, навколо басейнів, у житлових будинках, готелях, лікарнях, закладах громадського харчування, на балконах і терасах.

Як герметична система для будівель, згідно з будівельними нормами (Список А, частина 2, п.2.50), Kobaflex® SD60 відповідає вимогам до класів захисту від вологи А, В і С. Це герметична система, яка включає ізоляційну мембрану, ущільнювальні стрічки, внутрішні та зовнішні кути, а також манжети для труб, які проходять через стіни або підлогу.

Процес встановлення та поради:

- Температура під час встановлення і самого матеріалу повинна бути в межах від 8 до 30°C.
- Встановлення має виконуватись кваліфікованим персоналом.
- Слід використовувати відповідні матеріали для монтажу.
- Шви основи мають бути інтегровані в систему герметизації.
- Потрібно дотримуватися чинних регламентів, які відповідають:
- Інструкції з монтажу Kobaflex® SD60 (www.kobau.eu).
- Даним, технічним характеристикам і робочим інструкціям, зокрема нормам DIN, ZDB і BEB.

У Німеччині будівельні вимоги зосереджені на використанні герметичних матеріалів у випадках, коли є велике водне навантаження (без гідростатичного тиску), таких як приміщення з високим рівнем вологості в громадських і робочих зонах. Сертифікація Kobaflex® SD60 підтверджена загальним сертифікатом випробувань (abP) від національного будівельного контролю. Відповідність продукту стандартам abP підтверджується маркуванням відповідності (німецька «U») на упаковці. abP також включає вимоги до сфер застосування і процесу встановлення продукту.

Технічні характеристики:

- Склад: PP фліс/PE/PP фліс
- Колір: блакитний або інший
- Товщина PE шару: приблизно 290 мкм
- Загальна товщина: приблизно 530 мкм
- Вага: приблизно 282 г/м²
- Ширина: 1000 мм або 120 мм (у вигляді стрічки)
- Механічні властивості:
- Міцність на розтяг (DIN ISO 527-3):

Уздовж: > 117 Н/15 мм (s=3.99)

Поперек: > 66,6 Н/15 мм (s=2.76)

Товщина повітряного шару: 122 мкм

Оцінка стійкості до хімічних речовин (DIN EN1847/ISO 527-3):

Каустична сода (3%): Так

Оцтова кислота (5%): Так

Молочна кислота (5%): Так

Соляна кислота (3%): Так

Сертифікація abP для Kobaflex® SD60:

P-5034/771/14-MPA BS

Мембрана може частково покриватися бутиловим шаром (для з'єднань, манжет і т.д.).

Упаковка:

Рулони: 1x30 м, інші довжини доступні за замовленням.

Інструменти для монтажу:

Притисний валик або шпатель

Зубчастий шпатель (4 мм)

Шпатель для розгладжування з гладкими краями

Витрати:

Залежать від стану основи і щільності матеріалу для монтажу.

Зберігання:

Зберігати у сухому місці при температурі 20°C.

Примітка: під час встановлення мембрану слід захищати від надмірних механічних впливів, які можуть призвести до тріщин або інших пошкоджень. Завжди дотримуйтеся інструкцій виробника.